IdealColor
imagine in colors

Scheda tecnica

BAYSIL 100 H

IMPREGNANTE CONSOLIDANTE AD ACQUA

Caratteristiche ed impieghi

BAYSIL 100 H è un fondo consolidante a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa che, una volta applicato, penetra in profondità, garantisce il consolidamento del polverino presente sulle superfici da trattare e rallenta la formazione di efflorescenze.
BAYSIL 100 H è indicato in edilizia per consolidare ed impregnare materiali da costruzioni con potere assorbente (calcestruzzo, cemento-amianto, intonaco) e può essere utilizzato anche prima della pitturazione, come regolatore dell'assorbimento del supporto e promotore di adesione.
BAYSIL 100 H è inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato in ambienti chiusi o poco areati.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Assicurarsi che il sottofondo sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente asportando ogni traccia di polvere o di sporco, quindi applicare una mano di BAYSIL 100H. Dopo aver lasciato asciugare (12-24 h) procedere con l'applicazione della finitura.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

BAYSIL 100 H si applica con pennello o rulloin un'unica mano e diluito al 100-200%max con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.
Proteggere le superfici fino alla loro completa essiccazioneda pioggia, gelo, nebbia, rugiada e polvere. A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Avvertenze

NON applicare BAYSIL 100 H con:

- Temperature del supporto inferiore a + 6° C o superiore a + 35 C°;
- Umidità relativa dell'ambiente > 80%;
- Temperatura dell'ambiente min.10 C°/max 35 C°.

Resa

Resa teorica: 15-20 mq/Lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

Imballi

Latte da 1Lt | 5Lt

Dati tecnici

Aspetto	Liquido fluido
Colore	Trasparente
Tipo di legante	Microemulsioneacrilica
Peso specifico	1,01 kg/lt +/- 0,2 kg/lt
Viscosità (Brookfield)	1000 cPs +/- 500
Composti organici volatili (VOC)	Primer fissante Valore limite UE per questo prodotto cat. a/h 50 g/lt (2007) 30 g/lt (2010) Questo prodotto contiene al massimo 25 g/lt VOC

Condizioni e tempi di magazzinaggio

BAYSIL 100 H deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato

Fondo consolidante tipo BAYSIL 100 H della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa che, una volta applicato, penetra in profondità più che i tradizionali fondi a base acquosa, garantisce il consolidamento del polverino presente sulle superfici da trattare e rallenta la formazione di efflorescenze.

BAYSIL 100 H è indicato in edilizia per consolidare ed impregnare materiali da costruzioni con potere assorbente (calcestruzzo, cemento-amianto, intonaco) e può essere utilizzato anche prima della pitturazione, come regolatore dell'assorbimento del supporto e promotore di adesione.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza,
ma non possono impegnare la nostra responsabilità.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.
Zona Industriale Complesso ex Vaccarino - Venetico Marina (ME) - P.IVA 02041200839 - Tel. 090 9942997 - 090 9941177
amministrazione@colorificioidealcolor.com - www.colorificioidealcolor.com