



Scheda tecnica

IDROLAX

PITTURA SUPERLAVABILE PER INTERNO ED ESTERNO

Caratteristiche ed impieghi

IDROLAX è una pittura murale superlavabile per interno ed esterno, di qualità superiore, preparata con prodotti accuratamente selezionati. Una sintesi tra una pittura e uno smalto idrosolubile. Ottima copertura, eccellente punto di bianco e bassa ritenzione di sporco.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Muri nuovi:

Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente, quindi applicare una mano di isolante fissativo opportunamente diluito, lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di IDROLAX a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

Muri già pitturati:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante fissativo. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni e quindi procedere alla pitturazione con due mani di IDROLAX a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

IDROLAX si applica a pennello, rullo o airless. Diluire il prodotto con circa 15-25% in volume di acqua a seconda dell'utensile impiegato.

Avvertenze

Non applicare IDROLAX con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

Resa

Resa teorica: 12-14 mq/lit per mano

Dati tecnici

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002

“Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione”

| | |
|---|---|
| Per impiego finale | Decorazione-protezione |
| Per tipo chimico di legante | Resinesintetiche in emulsione |
| Per stato di soluzione o dispersione del legante | Dispersione diluibile in acqua |
| Brillantezza | Brillantezza media ($10 \leq \text{gloss} < 60$) |
| Granulometria | Fine |
| Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata | Classe 2 ($\geq 98 < 99,5$) con resa 12 mq/lit |
| Resistenza allo strofinamento ad umido | Classe I (≤ 5 micron dopo 200 cicli) |
| Peso specifico al confezionamento | 1,40 ÷ 1,55 Kg/Lit |
| Viscosità (Brookfield) | 18000 cPs \pm 2000 |
| Composti organici volatili (VOC) | Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite per questo prodotto cat. a/a 75 g/lit (2007) 30g/lit (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/lit VOC |

Imballi

Latte da 5 lit | 13 lit

Colori

Bianco

Condizioni e tempi di magazzinaggio

IDROLAX è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato

Pittura murale superlavabile per interno ed esterno, di qualità superiore, tipo IDROLAX della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. preparata con prodotti accuratamente selezionati. Una sintesi tra una pittura e uno smalto idrosolubile. Ottima copertura, eccellente punto di bianco e bassa ritenzione di sporco.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.