



Scheda tecnica

## LUCIDO LISCIO

PITTURA LUCIDA ANTIPOLVERE SMACCHIABILE

### Caratteristiche ed impieghi

Pittura lucida di qualità superiore per interno ed esterno, a base di polimeri vinilversatici in dispersione acquosa, preparata con prodotti accuratamente selezionati. Una sintesi tra pittura ed uno smalto idrosolubile. Tutto ciò conferisce al prodotto una stabilità di tinta eccezionale, ottima copertura, eccellente punto di bianco, bassa ritenzione di sporco, smacchiabilità e impermeabilità all'acqua. L'impiego di cariche finissime e di resine pregiate, conferiscono al prodotto applicato un gradevole effetto morbido e vellutato.

### Modalità di applicazione

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

##### Muri nuovi:

Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente, quindi applicare una mano di isolante fissativo opportunamente diluito, lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di LUCIDO LISCIO a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

##### Muri già pitturati:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante fissativo opportunamente diluito. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni e quindi procedere alla pitturazione con due mani di LUCIDOLISCIO a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

#### APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

LUCIDOLISCIO si applica a pennello, rullo o airless. Diluire il prodotto con circa 10-15 % in volume di acqua a seconda dell'utensile impiegato.

### Avvertenze

Non applicare LUCIDOLISCIO con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

## Resa

Resa teorica: 12-14mq/lt per mano

## Dati tecnici

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002

“Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione”

|   |  |
|---|--|
| Per impiego finale  | Decorazione-protezione   |
| Per tipo chimico di legante   | Resina vinilversatica  |
| Per stato di soluzione o dispersione del legante                                      | Dispersione diluibile in acqua   |
| Brillantezza  | Brillante (gloss $\geq$ 60)  |
| Granulometria   | Fine   |
| Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata | Classe 2( $\geq$ 98 < 99,5) con resa 12mq/lt   |
| Resistenza allo strofinamento ad umido  | Classe I ( $\leq$ 5 micron dopo 200 cicli)   |
| Peso specifico al confezionamento   | 1,10 ÷ 1,25 Kg/Lt  |
| Viscosità (Brookfield)  | 10000 cPs $\pm$ 2000   |
| Composti organici volatili (VOC)  | Pittura lucida per pareti e soffitti interni<br>Valore limite per questo prodotto cat. a/b 150 g/lt (2007) 100 g/lt (2010).<br>Questo prodotto contiene al massimo 90 g/lt VOC |

## Imballi

Latte da 2,5lt | 13 lt

## Colori

Bianco

## Condizioni e tempi di magazzinaggio

LUCIDOLISCIO è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

## Voce di capitolato

Pittura lucida di qualità superiore tipo LUCIDOLISCIO della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. per interno ed esterno, a base di polimeri vinilversatici in dispersione acquosa, preparata con prodotti accuratamente selezionati. Una sintesi tra pittura ed uno smalto idrosolubile. Ottima copertura, eccellente punto di bianco, bassa ritenzione di sporco, smacchiabile e impermeabile all’acqua

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

## COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.

Zona Industriale Complesso ex Vaccarino - Venetico Marina (ME) - P.IVA 02041200839 - Tel. 090 9942997 - 090 9941177  
amministrazione@colorificioidealcolor.com - www.colorificioidealcolor.com