



Scheda tecnica

## MUFFLOR COLORS

PITTURA RESISTENTE ALLA PROLIFERAZIONE DI  
MUFFE IGIENIZZANTE, SUPERLAVABILE INDICATA PER LA  
REALIZZAZIONE DI TINTE FORTI



### Caratteristiche ed impieghi

Pittura murale resistente alla proliferazione di muffe, igienizzante, superlavabile a elevatissima copertura, particolarmente indicata per la realizzazione di tinte forti in ambienti interni, arricchita con additivi fungicidi e battericidi che agiscono sulle specie più conosciute di muffe impedendo la loro proliferazione sulle pareti. Grazie all'impiego di cariche finissime e di resine pregiate, il prodotto applicato presenta un effetto morbido e vellutato.

**Prodotto certificato secondo la norma UNI EN 15457:2014 (resistenza alla crescita di muffe).**

### Modalità di applicazione

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

##### Muri nuovi:

Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente, quindi applicare una mano di isolante MUFFLOR PRIMER opportunamente diluito, lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di MUFFLOR COLORS a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

##### Muri già pitturati:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante MUFFLOR PRIMER. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni e quindi procedere alla pitturazione con due mani di MUFFLOR COLORS a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

##### Superfici contaminate da muffe:

Eliminare le macchie di muffa spruzzando MUFFLOR TOGLIMUFFA da circa 10 cm di distanza, bagnando bene la zona inquinata. Nel caso di presenza di muffe molto resistenti, ripetere l'operazione dopo 10 minuti fino a completa decolorazione della macchia. Lasciare asciugare il supporto prima di spazzolare e pulire bene le zone trattate.

Bonificare le pareti con MUFFLOR ABT 90 additivo sterilizzante e disinfettante da applicare tal quale a pennello sulle superfici contaminate lasciare agire per 24 ore e quindi asportare le spore rinsecchite con l'aiuto di una spazzola a setola morbida ed un panno pulito ed asciutto, eventuali tracce residue devono essere lavate

con acqua, prima di passare alla successiva fase è necessario che le pareti siano completamente asciutte. Applicare una mano di MUFFLOR PRIMER, fondo isolante trasparente additivato con fungicida battericida che, oltre a preparare le pareti alla pitturazione, rende omogeneo l'assorbimento della stessa, contribuisce alla prevenzione e alla completa eliminazione di eventuali residui di muffe dalle pareti. Lasciare asciugare 4/6 ore e applicare 2 mani di MUFFLOR COLORS a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

Per ottenere un risultato ottimale si consiglia, prima dell'applicazione di tinte forti, di applicare un fondo bianco.

### APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

MUFFLOR COLORS si applica a pennello, rullo o airless. Diluire il prodotto con circa 15-20% in volume di acqua a seconda dell'utensile impiegato.

### Avvertenze

Non applicare MUFFLOR COLORS con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

### Resa

Resa teorica: 12-14 mq/lt per mano

### Dati tecnici

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002

"Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione"

Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinilversatica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Brillantezza media ( $10 \leq \text{gloss} < 60$ )
Granulometria	Fine
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Classe 2 ( $\geq 98 < 99,5$ ) con resa 12 mq/lt
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe 1 ( $\leq 5$ micron dopo 200 cicli)
Resistenza alle muffe	0 (nessuno sviluppo)
Peso specifico nel contenimento	1,30 ÷ 1,45 Kg/Lt
Viscosità (Brookfield)	18000 cPs $\pm$ 2000
Composti organici volatili (VOC)	Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite per questo prodotto cat. a/a 75 g/lt (2007) 30g/lt (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/lt VOC

### Imballi

Latte da 1 lt | 2,5 lt | 5 lt | 13 lt

### Colori

Bianco e tutti i colori della cartella COLORI DI SICILIA e IMAGINE IN COLORS linea interni

### Condizioni e tempi di magazzinaggio

MUFFLORCOLORS è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

### Voce di capitolato

Pittura di qualità superiore tipo MUFFLOR COLORS della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l., resistente alla proliferazione di muffe igienizzante, superlavabile a elevatissima copertura, particolarmente indicata per la realizzazione di tinte forti in ambienti interni, arricchita con additivi fungicidi e battericidi che agiscono sulle specie più conosciute di muffe impedendo la loro proliferazione sulle pareti. Grazie all'impiego di cariche finissime e di resine pregiate, il prodotto applicato presenta un effetto morbido e vellutato.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

#### Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

#### COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.