



Scheda tecnica

SUPER T6

PITTURA SUPERLAVABILE PER INTERNO ED ESTERNO

Caratteristiche ed impieghi

Pittura murale superlavabile per interno ed esterno, di qualità superiore, a elevata copertura e resa, ottimo punto di bianco, pennellabilità e distensione. La sua particolare formula, la rende adatta anche per superfici esterne, purché in condizioni ambientali non critiche, ad es. pilastri e soffittali di sotto di zone coperte, sotto balconi e parapetti interni di terrazze.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Muri nuovi:

Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente, quindi applicare una mano di isolante fissativo opportunamente diluito, lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di SUPER T6 a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

Muri già pitturati:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante fissativo. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni e quindi procedere alla pitturazione con due mani di SUPER T6 a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

SUPER T6 si applica a pennello, rullo o airless. Diluire il prodotto con circa 25-35% in volume di acqua a seconda dell'utensile impiegato.

Avvertenze

Non applicare SUPER T6 con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

Resa

Resa teorica: 10-12 mq/lt per mano

Dati tecnici

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002

“Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione”

Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinilversatica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Opaco (gloss < 10)
Granulometria	Fine
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Classe 2 ($\geq 98 < 99,5$) con resa 10mq/lt
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe 2 (≥ 5 e < 20 micron dopo 200 cicli)
Peso specifico al confezionamento	1,50 ÷ 1,65 Kg/Lt
Viscosità (Brookfield)	22000 cPs \pm 2000
Composti organici volatili (VOC)	Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite per questo prodotto cat. a/a 75 g/lt (2007) 30g/lt (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/lt VOC

Imballi

Latte da 1 lt | 2,5 lt | 5 lt | 13 lt

Colori

Bianco e tutti i colori della cartella COLORI DI SICILIA e IMAGINE IN COLORS linea interni

Condizioni e tempi di magazzinaggio

SUPER T6 è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato

Pittura murale superlavabile per interno ed esterno, di qualità superiore, tipo SUPER T6 della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. a elevata copertura e resa, ottimo punto di bianco, pennellabilità e distensione. La sua particolare formula, la rende adatta anche per superfici esterne, purché in condizioni ambientali non critiche, ad es. pilastri e soffitti al di sotto di zone coperte, sotto balconi e parapetti interni di terrazze.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.