



Scheda tecnica

TRASPIR

PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO

Caratteristiche ed impieghi

Pittura murale traspirante per interno, a elevata copertura, buon punto di bianco, pennellabilità e distensione. La particolare struttura microporosa del film essiccato conferisce elevate caratteristiche di traspirabilità evitando anche la formazione di condensa. All'interno, è ideale in tutti gli ambienti, per le applicazioni di decorazione e manutenzione dei manufatti edili, civili ed industriali.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Muri nuovi:

Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente, quindi applicare una mano di isolante fissativo opportunamente diluito, lasciare trascorrere 4/6 ore e applicare due mani di TRASPIR a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

Muri già pitturati:

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante fissativo. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni e quindi procedere alla pitturazione con due mani di TRASPIR a distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l'altra.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE:

TRASPIR si applica a pennello, rullo o airless. Diluire il prodotto con circa 25-35% in volume di acqua a seconda dell'utensile impiegato.

Avvertenze

Non applicare TRASPIR con:

- temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C;
- temperatura dell'ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C;
- umidità relativa dell'ambiente superiore all'80%.

Resa

Resa teorica: 7-8mq/lt per mano

Dati tecnici

Classificazione secondo la norma UNI EN 13300:2002

“Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione”

Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina vinilversatica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Opaco (gloss < 10)
Granulometria	Fine
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Classe 2 ($\geq 98 < 99,5$) con resa 7mq/lit
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe 4 (< 70 micron dopo 40 cicli)
Peso specifico al confezionamento	1,55 ÷ 1,70 Kg/Lt
Viscosità (Brookfield)	22000 cPs \pm 2000
Composti organici volatili (VOC)	Pittura opaca per pareti e soffitti interni Valore limite per questo prodotto cat. a/a 75 g/lit (2007) 30g/lit (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/lit VOC

Imballi

Latte da 13 lt

Colori

Bianco

Condizioni e tempi di magazzinaggio

TRASPIR è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato

Pittura murale traspirante per interno, tipo TRASPIR della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l., a elevata copertura, buon punto di bianco, pennellabilità e distensione. La particolare struttura microporosa del film essiccato conferisce elevate caratteristiche di traspirabilità evitando anche la formazione di condensa. All’interno, è ideale in tutti gli ambienti per le applicazioni di decorazione e manutenzione dei manufatti edili, civili ed industriali.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.